

Номинальное сечение жилы	мм ²	дюйм ²	Номер размера	Минимальное количество проводов	Максимальное сопротивление готового провода				Максимальный диаметр жилы		Максимальный диаметр готового провода		Максимальная масса готового провода	
					при 20°C		при 400°C*		мм	дюйм	мм	дюйм	г/м	фунт/1000 футов
					Ом/км	Ом/1000 ярдов	Ом/км	Ом/1000 ярдов						
0,38	0,000592		22	12—19**	77,90	71,10	196	179	0,84	0,033	2,95	0,116	14,90	10
0,60	0,00095		20	19	48,03	43,80	121	110	1,04	0,041	3,18	0,125	17,85	12
0,95	0,00049		18	19	30,07	27,42	75,5	69	1,32	0,052	3,43	0,135	22,35	15
1,22	0,00191		16	19	22,54	20,55	56,6	51,7	1,55	0,061	3,73	0,147	28,20	19
1,94	0,00301		14	19	14,26	12,96	35,7	32,6	1,88	0,074	4,32	0,170	37,15	25
3,08	0,00478		12	37	8,82	8,04	22,1	20,2	2,36	0,093	4,70	0,185	52,0	35
5,29	0,00815		10	37	5,26	4,77	13,1	12,0	3,25	0,128	5,84	0,230	81,7	55
8,55	0,0133		8	120	3,08	2,81	7,74	7,08	4,47	0,176	7,11	0,280	142,5	85
13,6	0,0211		6	133	1,94	1,77	4,89	4,47	5,54	0,218	8,69	0,342	188,5	127
21,6	0,0335		4	159	1,23	1,13	3,10	2,83	6,91	0,272	10,34	0,407	285,5	192
33,9	0,0522		2	203	0,79	0,72	1,99	1,82	8,76	0,345	12,29	0,484	433	291
41,5	0,0642		1	248	0,64	0,59	1,62	1,48	9,75	0,384	13,54	0,533	515	347
52,8	0,0621		0	323	0,50	0,46	1,26	1,16	10,97	0,432	14,55	0,573	616	415
68	0,105		00	416	0,39	0,36	0,99	0,91	12,45	0,490	16,13	0,635	772	520
85	0,131		000	513	0,31	0,29	0,79	0,73	13,92	0,548	17,78	0,700	965	648
107	0,166		0000	666	0,25	0,23	0,63	0,58	15,62	0,615	19,56	0,770	1330	793

* Для сведения.

** Предпочтительное количество.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ * 1967

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION
 ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION
 МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

ПРОВОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОГНЕСТОЙКИЕ

РАЗМЕРЫ, СОПРОТИВЛЕНИЕ И МАССА

Первое издание

Цена 3 коп.

Группа Е46

УДК 629.7.064.5:621.315.21

Рег. № ИСО 1967—74

Дескрипторы: оборудование самолетов, электрический кабель, огнестойкое оборудование, масса, электрическое сопротивление